



<b>Materiale e Peso</b>	<b>Resina Standard 500 ml - 1LT</b>
-------------------------	-------------------------------------

<b>Proprietà del materiale</b>	<b>Valore</b>
<i>Gamma di polimerizzazione (lunghezza d'onda UV)</i>	395 - 405 nm (ottimale)
<i>Viscosità</i>	100-150 (25°C m.pa.s)
<i>Densità</i>	1.05 - 1.13 g/cm <sup>3</sup>
<i>Durezza</i>	85-88 Shore D
<i>Tensione di rottura</i>	42.0 MPa
<i>Flessione</i>	60 MPa
<i>Allungamento a rottura</i>	10%
<i>Temperatura di stoccaggio consigliata</i>	5 - 40°C
<i>Condizioni di stoccaggio</i>	Protetto dalla luce

- Produttore Europeo: PrimaNordic